

Malhas Electrossoldadas

Malhasol®

As redes electrossoldadas **Malhasol®** são constituídas por varões de aço lisos A500 EL, soldadas perpendicularmente entre si por um processo de soldadura eléctrica por pontos.



MALHASOL® QUADRADA (BIDIRECCIONAIS)

Malhas Quadradas (150 x 150) / (100 x 100)	Varões Longitudinais		Varões Transversais		AL	AT	Massa
	dL (mm)	PL (mm)	dc (mm)	Pc (mm)	cm²/m	cm²/m	kg/m²
Malhasol CQ 30	3,0	150	3,0	150	0,47	0,47	0,74
Malhasol CQ 38	3,8	150	3,8	150	0,76	0,76	1,19
Malhasol AQ 30	3,0	100	3,0	100	0,71	0,71	1,11
Malhasol AQ 38	3,8	100	3,8	100	1,13	1,13	1,77
Malhasol AQ 50	5,0	100	5,0	100	1,96	1,96	3,08

Malhas Quadradas (150 x 150) / (100 x 100)	Varões Longitudinais		Varões Transversais		AL	AT	Massa
	dL (mm)	PL (mm)	dc (mm)	Pc (mm)	cm²/m	cm²/m	kg/m²
Malhasol AR 30	3,0	100	3,0	300	0,70	0,24	0,74
Malhasol AR 34	3,4		3,4		0,91	0,30	0,95
Malhasol AR 38	3,8		3,8		1,13	0,38	1,19
Malhasol AR 42	4,2		4,2		1,38	0,46	1,45
Malhasol AR 46	4,6		4,2		1,67	0,46	1,67
Malhasol AR 50	5,0		4,2		1,96	0,46	1,90
Malhasol AR 55	5,5		4,2		2,38	0,46	2,23
Malhasol AR 60	6,0		4,6		2,83	0,55	2,65
Malhasol AR 65	6,5		5,0		3,32	0,66	3,12
Malhasol AR 70	7,0		5,5		3,85	0,79	3,65
Malhasol AR 76	7,6		6,0		4,54	0,94	4,30
Malhasol AR 82	8,2		6,5		5,28	1,12	5,02